

Mortero de reparación RM 800 PC

Aplicaciones

- Reparador de concreto fisurado

Ventajas

- Puede existir tráfico vehicular después de 3 horas a 21°C
- Por su rápido curado minimiza el tiempo de inactividad y la pérdida de ingresos
- No requiere aditivos o primers
- Rapido proceso de aplicación
- Premezclado; sólo hay que agregar agua

Información técnica

Resistencia a compresión¹⁾	20.7 N/mm ²
Resistencia máx. a la compresión después de 28 días	8000 lb/in ² [libras por pulgada absoluta cuadrada]
Color	Gris luminoso
Ensayado según norma	ASTM C109
Resistencia a la flexión	900 psi (pendiente de eliminación, cambiar por lb/in ² [unecce.unit.80])
Tiempo de trabajo (aprox.)	15 min

¹⁾ ASTM D638



Código

RM 800PC CEMENT

Número de
ITEMS

20270